

Flosil C

Płynny pielęgnator nawierzchni betonowych dodatkowo wzmacniający nawierzchnie betonu krystalizujący w jego strukturze

Zastosowanie

Flo-Dens C służy do pielęgnacji nowych posadzek betonowych i wzmacniania starych

Zalety

- ◆ Powoduje dodatkowe utwardzenie i uszczelnienie posadzki betonowej.
- ◆ Pielęgnuje nowo wykonane nawierzchnie betonowe
- ◆ Tworzy odporną na zawilgocenie i nie pyłącą nawierzchnię.
- ◆ Ogranicza pylenie starych betonów
- ◆ Podnosi estetykę wyglądu posadzki.
- ◆ Nadaje się do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku.
- ◆ Jest bezpieczny w użyciu, nie zawiera rozpuszczalników
- ◆ Łatwy w aplikacji

Charakterystyka

Flosil C jest zaawansowanym technologicznie środkiem na bazie krzemionów, budującym twarde mikrokryształy w wierzchniej warstwie betonu. Dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

Instrukcja stosowania

1

Przygotowanie powierzchni

Na starej posadzce należy uzupełnić wszelkie ubytki zaprawami naprawczymi **Renocem** a następnie usunąć warstwę zabrudzonego i słabego betonu poprzez szlifowanie.

Nowe istniejące podłoża należy oczyścić od wszelkich zabrudzeń, mlecza cementowego i luźnych drobin również poprzez szlifowanie.

Aplikacja

Na nowo wykonywanych posadzkach **Flosil C** aplikujemy bezpośrednio po rozłożeniu i zatarciu posypki **Flor-top** na betonie. Aplikację dokonujemy poprzez natrysk max 0,05 kg/m². Materiał należy natrysnąć i rozprowadzić mopem tak by nie powstały zastoiny, ponieważ pozostawione mogą powodować powstanie wykwitów po wyschnięciu

Na przygotowane stare podłoża наносimy odpowiednią ilość **Flosil C** metodą natryskową stosując niskociśnieniowe aplikatory.

Natrysk winien być prowadzony dyszą tworzącą mgłę i jednocześnie zapewniającą całkowite pokrycie powierzchni max 0,1 kg/m², jednocześnie tak by było wilgotne przez 20 -40 min. w temp pokojowej.

Zastosowanie zbyt dużych ilości **Flosil C** może prowadzić do powstania po wyschnięciu przebarwień i plam. Następnie **Flosil C** wcieramy w nawierzchnie szczotkami tak by zapewnić równomierne rozłożenie na nawierzchni i nie doprowadzić do powstania zastoin i smug kierunkowych. Tak przygotowaną nawierzchnię należy pozostawić przez 1-2 h do wyschnięcia. Po wyschnięciu ewentualne pozostałości należy usunąć przez zamiecenie lub przy pomocy maszyn czyszczących.

Na starych szczególnie porowatych podłożach betonowych operację należy powtórzyć po 24h. Stara posadzka jest gotowa do użytku po przeschnięciu, a nowe nawierzchnie po zakończeniu dojrzwania betonu. Finalne parametry nawierzchnia uzyskuje po 7 dniach, lecz pierwsze rezultaty widoczne są już po 24 h.

Eksploatacja

W trakcie użytkowania posadzkę należy czyścić wodą, ewentualnie z dodatkiem małej ilości łagodnego detergentu o pH ok. 8.

Środki ostrożności.

Flosil C jest środkiem o pH 11, który w kontakcie z wodą i innymi płynami powoduje powstanie czynników mogących powodować lekkie podrażnienia i wysypkę. Należy nosić odpowiednie ubranie ochronne, rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast wymyć skórę czystą wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy je dokładnie przepłukać dużą ilością czystej wody i

zwrócić się o pomoc lekarską.